

Carbongewebe 95 g Leinwand

		Toleranz	Norm
Gewicht	92g/m ²	± 5%	ISO 4605
Bindung	Leinwand		ISO 2113
Breite	1,20m	± 2,5%	ISO 22198
Kette	7,0 Fd/cm (T300 50B 1K - 66 tex)		ISO 4602
Schuss	7,0 Fd/cm (T300 50B 1K - 66 tex)		ISO 4602
Dicke	0,095mm	± 2,5%	ISO 5084(**)
Gewichtsverteilung	Kette 50% / Schuss 50%		
Faser	T300 50B 1K - 66 tex		
mechanische Eigenschaften	Zugfestigkeit 3530MPa Elastizität 230GPa		

(**) Theoretische Dicke für ein Epoxid-Laminat mit 40% der Verstärkung im Volumen.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.