Epoxidharz 4307

DD Composite

Technische Information

Epoxidharz 4307

Merkmale
modifiziertes, nicht kristallisierendes Bisphenol-A/F-Epoxidharz

Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Epoxidharz 4305 ist ein niedrigviskoses, reaktiv verdünntes Epoxidharz auf Basis von Bisphenol A und F, das vorzugsweise für lösemittelfreie Lacke und Beschichtungssysteme sowie für Laminier- und Gießharzbindemittel eingesetzt wird

Spezifikation

Eigenschaft	Wert	Einheit	Methode
Viskosität bei 25°C	900 +/- 150	mPas	ISO 3219
FTIR-Vergleich	PASS		
Gardener Farbindex	<1		ISO 4630
Epoxy Equiv. Weight	190 +/- 10	g/eq.	
Brechungsindex	1,554 ± 0,001		
Solid Content	100	%	
Flammpunkt	>100	°C	
Dichte bei 23°C	Ca. 1,15	g/cm³	

Lagerung
Bei Umgebungstemperatur beträgt die Haltbarkeit in originalverpackten Einheiten mindestens 12 Monate.

Anmerkungen in Bezug auf Sicherheit am Arbeitsplatz.
Bei der Verarbeitung von Epoxidharzen und Härtern sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Arbeits- und Umweltschutz zu beachten. Insbesondere ist auf einen angemessenen Hautschutz und die richtige Auswahl der Schutzhandschuhe zu achten. Ausführliche Informationen zu Gefahren, Kennzeichnung, Arbeits- und Umweltschutz können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Eine Sammlung von Web-Links zum sicheren Umgang mit Epoxidharzbindemitteln finden Sie auf unserer Website www.phd-24.de.

www.phd-24.de

Die obigen Angaben befreien den Käufer nicht von seiner Verpflichtung zu ordnungsgemäßer Wareneingangskontrolle. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar und bestätigen nicht die Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck.

DD Composite GmbH, Zu den Bürgerhufen 6, 04924 Bad Liebenwerda (Gewerbegebiet Lausitz)
Tel: 035341-47098 Fax: 035341-47099, E-Mail: gfk@phd-24.de, Web: www.phd-24.de