

Glasfilamentgewebe Silane 110 Köper

Allgemeine Daten

Glastyp	E GLASS
Haftvermittler	Silane
Harzkompatibilität	Epoxidharz
Farbe	Weiß
Filament-Durchmesser	9µm
Garn	EC9-33X1TEX

Eigenschaften

		Werte	Standard No.
Glühverlust (%)		0,58	GB/T 9914.2-2001
Feuchtigkeitsgehalt (%)		0,02	GB/T9914.1-2001
Dichte (ends/cm)	Kette	16	
	Schuß	14,8	
Zerreifestigkeit (N/50*200mm)	Kette	586	
	Schuß	783	
Gewicht (g/m²)		105	
Breite (cm)		100 ± 2,0	

Prüfbedingungen:

Zimmertemperatur: 19°C

Luftfeuchtigkeit: 52%

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.